

EdelPutz



Матеріал	Мінеральна декоративна штукатурна суха суміш, фактура оздоблення "баранець" 1,5 мм. Відповідає групі Ц.1.ШТ4 згідно вимог ДСТУ Б В.2.7-126:2011.	
Застосування	Мінеральна декоративна штукатурна суміш Baumit EdelPutz призначена для улаштування декоративно-оздоблювального шару в системах скріпленої теплоізоляції, а також для оздоблення оштукатурених зовнішніх та внутрішніх стін вручну або механізовано під наступне фарбування. Штукатурка Baumit EdelPutz після затирання має камінцеву структуру "баранець" бежевого кольору із фракцією заповнювача 1,5 мм	
Технічні дані	(при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%)	
	Витрата води, приблизно: Термін придатності, не менше: Морозостійкість, не менше: Міцність зчеплення з основою, не менше: Водопоглинання за 24 год, не більше: Паропроникність, не менше: Витрата сухої суміші, приблизно:	5,5 л/25 кг сухої суміші (0,22 л/1 кг) 60 хв. 75 циклів 0,5 МПа 0,5 кг/м ² 0,05 мг/м·год·Па 2,5 кг/м ²
Зберігання	В сухому, прохолодному місці на дерев'яних піддонах, у заводській упаковці - 12 місяців.	
Форма постачання	Мішок 25 кг, 54 мішків на піддоні = 1350 кг.	
Основа	Підготовка: основа має бути сухою, не промерзлою, міцною, здатною нести навантаження, очищеною від пилу, бруду, масел, жирів, мастил, залишків старої фарби. Неміцні ділянки поверхні видалити. Вирівнювання стін: нерівності понад 10 мм заповнити штукатуркою Baumit KalkZement Putz. Ґрунтування: Ґрунт-фарбу Baumit UniPrimer наносити на штукатурні і шпаклівні покриття після їх улаштування не раніше ніж: - стартові штукатурки - через 28 діб; - шпаклівні покриття - через 1 добу на кожний 1 мм товщини шару; - армований склосіткою гідрозахисний шар товщиною 3-4 мм - через ~3-5 діб. Штукатурне покриття Baumit EdelPutz наносити через 24 години після нанесення ґрунт-фарби Baumit UniPrimer.	

Спосіб застосування	Приготування: суху суміш EdelPutz засипати в ємність з чистою водою (з розрахунку 5,5 л води на 25 кг або 0,22 л на 1 кг сухої суміші), перемішати за допомогою будівельного міксера до утворення однорідної маси без грудок. Витримати 5 хв. та повторно перемішати. У готову розчинову суміш не додавати воду та інші матеріали. Виконання робіт: Послідовність нанесення шарів: 1-й - шар універсальної ґрунт-фарби Baunit UniPrimer; Технологічна перерва - не менше 24 години; 2-й - мінеральна декоративна штукатурка Baunit EdelPutz; 3-й - силікатна фарба Baunit SilikatColor - не раніше ніж через 14 діб після нанесення штукатурки; силіконова фарба Baunit SilikonColor або акрилова фарба Baunit GranoporColor - не раніше ніж через 3 доби після нанесення штукатурки. Нанесення На підготовлену основу нанести шар універсальної ґрунт-фарби Baunit UniPrimer (рівномірно по всій поверхні). Не раніше ніж через 24 години після нанесення ґрунт-фарби Baunit UniPrimer, шпателем із нержавіючої сталі нанести приготовлену штукатурну суміш Baunit EdelPutz шаром товщиною в розмір зерна і затерти пластмасовою теркою. Роботи в межах однієї захватки виконувати без перерви. Напрямок затирання та зусилля затирання забезпечити однаковим на протязі всього процесу виконання робіт. Інструмент: будівельний міксер, шпатель із нержавіючої сталі, пластмасова терка. При виконанні робіт дотримуватися вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212-2016 та ДСТУ Б В.2.7-126:2011, технологічних карт «Baunit».
Вказівки з безпеки	Під час роботи з матеріалом дотримуватись загальнобудівельних правил безпеки. Використовувати захисні рукавички, окуляри та спецодяг.
Загальні вказівки	Не працювати при температурі нижче + 5°C і вище + 30°C, в умовах впливу на поверхню прямих сонячних променів, дощу, сильного вітру або протягу. Вживати заходів для усунення впливу вказаних факторів. Висока вологість повітря та низькі температури або різка зміна погодних умов можуть значно збільшити час тверднення штукатурного покриття. Не додавати добавки, які не рекомендовані виробником. Технічні характеристики вказані при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%. При інших параметрах наведені характеристики можуть змінюватися.

Усні і письмові рекомендації щодо практичного застосування матеріалів, які ми надаємо на підставі власного досвіду та у відповідності з сучасним рівнем науки і техніки з метою підтримки покупців (споживачів), ні до чого нас не зобов'язують. Ці рекомендації не є підставою для будь-яких договірних правових відносин або додаткових зобов'язань за договором купівлі-продажу. Наші рекомендації не звільняють покупця від самостійної перевірки придатності наших матеріалів для використання за призначенням.